

MARINE ENDUIT EPAISSEUR

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Enduit vinylique thixotropique blanche d'épaisseur formulée à base d'émulsion et de charges calibrées pour une correction rapide du mur.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer à l'intérieur. • Facile à poncer. • Bonne adhésion. • Enduit d'épaisseur. • Diluer avec de l'eau. <p><u>APPLIQUER SUR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Plâtre et dérivés. • Enduit ciment. • Bois. 	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>DENSITE</u> 1.9g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> Prêt à l'emploi. Avec l'eau.</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 20 m²/couche.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 1 H <u>RECOUVREMENT:</u> 24 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère vinyle acétate.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 75 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 30g/L</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 25 KG - 30 KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et bien poncer. Eliminer la poussière et la saleté.</p> <p>Appliquer MARINE ENDUIT EPAISSEUR avec un couteau d'enduisage. Poncer à l'aide de papier abrasif Puis appliquer une couche de MARINE ENDUIT LISSE pour obtenir une surface lisse.</p> <p>Le nombre de couche dépend de l'aspect du mur.</p> <p>Rincer le couteau et les mains avec de l'eau.</p>
---	--	---