



## FICHE TECHNIQUE

# MARINE SEALER

<p><b><u>DESCRIPTION:</u></b></p> <p>Fixateur/impression fongicide en phase aqueuse, à base des copolymères styrènes acryliques, qui augmente l'adhérence entre la peinture de finition et le mur.</p> <p><b><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Haute isolation.</li><li>• Facile à appliquer en une seule couche.</li><li>• Bonne adhésion.</li><li>• Intérieur.</li><li>• Action antibactérienne.</li></ul>	<p><b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b></p> <p><b><u>VISCOSITE :</u></b> 125 KU</p> <p><b><u>DENSITE</u></b> 1.2g/cm<sup>3</sup></p> <p><b><u>DILUTION:</u></b> EAU 20%</p> <p><b><u>COULEUR:</u></b> BLANCHE Couleur sur commande.</p> <p><b><u>RENDEMENT:</u></b> 150 m<sup>2</sup>/couche. 30 microns/couche.</p> <p><b><u>TEMPS DE SECHAGE:</u></b> <b><u>A TOUCHER:</u></b> 1 H <b><u>RECOUVREMENT:</u></b> 4 H</p> <p><b><u>LIANT:</u></b> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><b><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u></b> 40 ± 2%</p> <p><b><u>VOC :</u></b> 0.05-0.7%</p> <p><b><u>CONDITIONNEMENT:</u></b> 22.5KG</p>	<p><b><u>MODE D'EMPLOI:</u></b></p> <p><b><u>Mur neuf :</u></b> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté.</p> <p><b><u>Mur déjà peinturé :</u></b> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le MARINE SEALER avec de l'eau (20%) et avec rouleau faire une seule couche.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
--	---	---