

## NICE FLEX

<p><b><u>DESCRIPTION:</u></b></p> <p>NICE FLEX est un Produit d'étanchéité élastique satiné à base de résines acryliques modifiées avec des additifs spéciaux, dispersées dans l'eau pour façade, Dalle, Toiture et corniche...</p> <p><b><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></b></p> <p>Elasticité exceptionnelle - 400 %- étanche et adhère sur toute maçonnerie brute solide. Elle forme une couche caoutchouteuse sans joint ni raccord qui résiste à l'usure, qui ne s'enflamme pas et qui est auto extinguable.</p> <p>Excellente résistance aux variations de température et perméable à la vapeur d'eau. Résistante aux moisissures. Résistance aux produits d'entretien classiques et à la pollution atmosphérique et aux rayons UV.</p>	<p><b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b></p> <p><b><u>VISCOSITE :</u></b> 115 KU</p> <p><b><u>DENSITE</u></b> 1.35g/cm<sup>3</sup></p> <p><b><u>DILUTION:</u></b> EAU 100% 1<sup>ère</sup> couche. 40% 2<sup>ème</sup> couche. 5-10% 3<sup>ème</sup> couche.</p> <p><b><u>COULEUR:</u></b> BLANCHE / TRANSPARENT</p> <p><b><u>RENDEMENT:</u></b> 5-6m<sup>2</sup>/1KG</p> <p><b><u>TEMPS DE SECHAGE:</u></b> <b><u>A TOUCHER:</u></b> 45 MIN <b><u>RECOUVREMENT:</u></b> 24 H</p> <p><b><u>LIANT:</u></b> Résine acrylique spécial.</p> <p><b><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u></b> 70 ± 2%</p> <p><b><u>VOC :</u></b> moins de 300g/L.</p> <p><b><u>CONDITIONNEMENT:</u></b> 1 - 5 - 18KG</p>	<p><b><u>MODE D'EMPLOI:</u></b></p> <p>La surface à traiter doit être propre de toutes poussières et saleté.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prendre une partie du produit (selon la superficie et le rendement) et diluer avec de l'eau à 100% pour faire la 1<sup>ère</sup> couche en utilisant une raclette.</li> <li>2. Après 24h balayer s'il y a de la poussière, diluer le produit à 40% avec de l'eau et faire une deuxième couche en utilisant un rouleau.</li> <li>3. Après 24h balayer s'il y a de la poussière, diluer le produit à 5-10% avec de l'eau et faire une troisième couche en utilisant un rouleau.</li> <li>4. Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</li> </ol>
---	--	--