

NICE INTEX

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Peinture acrylique lavable de qualité pour l'extérieur en couleur directe.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellent pouvoir opacifiant en une seule couche. • Bonne résistance aux intempéries. • Stable à la lumière. • Bonne diffusion à la vapeur d'eau. • Résiste aux moisissures. • Action antibactérienne. • Durable. 	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 125 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.35 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 25-30%</p> <p><u>COULEUR:</u> Terre cuite ; Jaune Arizona ; Bleu ; Noir ; Vert.</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 6 m²/Kg.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 1 H. <u>RECOUVREMENT:</u> 4 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 45 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 30g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 5 KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté. Appliquer une couche d'impression.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le NICE INTEX avec de l'eau (25-30%) et avec rouleau/pinceau passer une couche.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
---	--	---